

MANTILLAS OFFSET

Conti-Air Nitrocoat

APLICACIÓN

Solución de revestimiento para transferencia de barnices UV y al agua.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- 01** Superficie microrrugosa; dureza superficial 47° Shore A.
- 02** Espesores nominales 1,15 / 1,35 / 1,96 mm.
- 03** Compresibilidad nominal 0,100 / 0,130 / 0,240 mm a 1.350 kPa.

Datos del portafolio Zanatto.

<https://www.zanatto.com.br/offset/>

CONTACTOS ZANATTO

Curitiba +55 (41) 3362-1415 | São Paulo +55 (11) 3775-2727

Porto Alegre +55 (51) 3337-7637 | falecom@zanatto.com.br

www.zanatto.com.br