

OBCIĄGI OFFSETOWE

Conti-Air Litho HC

ZASTOSOWANIE

Ściśliwa struktura mikrokomórkowa zapewniająca odporność na uderzenia i odwzorowanie rastrów oraz apli.

CECHY I SPECYFIKACJE

- 01** Mikrochropowata powierzchnia; kolor oceaniczny niebieski.
- 02** Twardość powierzchni 63° Shore A; twardość całkowita 80°.
- 03** Grubość 1,96 mm; nominalna ściśliwość 0,227 mm przy 1350 kPa.

Dane z oferty Zanatto.

<https://www.zanatto.com.br/offset/>

KONTAKT Z ZANATTO

Curitiba +55 (41) 3362-1415 | São Paulo +55 (11) 3775-2727

Porto Alegre +55 (51) 3337-7637 | falecom@zanatto.com.br

www.zanatto.com.br