

OBCIĄGI OFFSETOWE

Conti-Air Nitrocoat

ZASTOSOWANIE

Rozwiązanie do przenoszenia lakierów UV i wodnych.

CECHY I SPECYFIKACJE

- 01** Mikrochropowata powierzchnia; twardość powierzchni 47° Shore A.
- 02** Nominalne grubości 1,15 / 1,35 / 1,96 mm.
- 03** Nominalna ściśliwość 0,100 / 0,130 / 0,240 mm przy 1350 kPa.

Dane z oferty Zanatto.

<https://www.zanatto.com.br/offset/>

KONTAKT Z ZANATTO

Curitiba +55 (41) 3362-1415 | São Paulo +55 (11) 3775-2727

Porto Alegre +55 (51) 3337-7637 | falecom@zanatto.com.br

www.zanatto.com.br